

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



وزارت صنایع و معادن

سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی کشور

طرح تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه و معرفی مناطق امیدبخش معدنی

معاونت اکتشاف

مدیریت کانه‌آرایی و فرآوری

گروه کانه‌آرایی

امکان‌سنجی فرآوری نمونه طلای انتیق

خار وانا (منطقه قره‌داغ) در مقیاس آزمایشگاهی

تهیه‌کنندگان

پورنگ شمسی

غلامرضا ملاطاهری

بسمه تعالی

کانی شناسی فرایند کانسار طلای زرلی دره آذربایجان شرقی

فتح الله مصوّری

اسفند ماه ۱۳۸۸

مقدمه

به منظور بررسی کانی شناسی فرایند کانسار زرلی دره (Zerly Darra) یک مقطع نازک و یک مقطع صیقلی از کانسنگ و نیز ۸ مقطع صیقلی از فراکسیون‌های دانه‌بندی و تعداد ۵ عدد مقطع صیقلی از محصول میز، در مراحل مختلف کانه‌آرایی این کانسار، جمعاً ۱۵ مقطع توسط یک دستگاه میکروسکوپ پلاریزه دو منظوره **MEIJI** مورد مطالعه قرار گرفت.

مطالعه مقاطع نشان می‌دهد که کانی‌های گوتیت-لیمونیت و بندرت هماتیت، کالکوپیریت های سالم و اکسیده و دانه‌های زاویه دار و بی‌شکل پیریت در معیت گانگ کوارتز-سریسیتی همراه کمی کانی‌های رسی و مالاکیت فازهای تشکیل دهنده مقاطع تهیه شده از این کانسنگ است.

در اینجا ابتدا موقعیت کانسنگ و سپس کانی شناسی آن و در ادامه درجه آزادی برای کانی‌های اکسیدی آهن که بندرت حاوی آثار مشکوکی از ذرات طلا در ابعاد کمتر از ۵ میکرون است، برای مقاطع صیقلی تهیه شده از فراکسیون‌های دانه‌بندی و محصولات میز شرح داده می‌شود. باید توجه داشت که در مطالعات قبلی نیز جایگاه طلا و فاز طلدار نامشخص مانده بوده است. با توجه به آن که مطالعه صحرایی و آزمایشات عیار سنگی طلا در مطالعه قبلی نیز حاکی از تمرکز بخش‌های پر عیار تر بر بخش‌های کوارتزی با بافت لانه زنبوری بوده است، این امکان وجود دارد که حداقل


بخشی از طلا در متن دانه های کالکوپیریت (و احتمالاً پیریت) محبوس بوده که پس از هوازدگی و تشکیل اکسیدهای آهن به خرج کانی های سولفیدی، طلا در اکسیدهای آبدار باقیمانده است. و اما ابعاد بسیار ریز مانع شناسایی آن ها (به ویژه اگر مقاطع از کیفیت مطلوب بر خوردار نباشند) می باشد.

باید توجه داشت که دانه های حاوی اکسیدهای آبدار آهن اغلب بافتی لانه زنبوری دارند و بنابراین عیار اکسیدهای آبدار آهن حتی در نمونه های آزاد نیز اغلب کمتر از ۸۰-۹۰ درصد یک دانه است. به عبارت دیگر دانه های با عیار بیش از ۹۰ درصد کانه آهن ثانویه اغلب کمیاب است. این در مورد هم فراکسیون های دانه بندی و هم محصولات میز صادق است. ابعاد حفره ها نیز اغلب کمتر از ۲۵ میکرون است. بنابراین خردایش بیشتر نیز تاثیری در آزادسازی دانه هایی از این نوع ندارد.

الف- موقعیت کانسار

این کانسار واقع در بخش خاروانا از آذربایجان شرقی و در ورقه یک صد هزارم سیه رود در فاصله ۲۵ کیلومتری (هوایی) شمال خاوری بخش خاروانا و در حد فاصل روستاهای انيق و قره چیلر قرار دارد. مهمترین سیمای کانی سازی در منطقه اکتشافی انيق-قره چیلر رگه های کوارتزی و زون های سیلیسی میزآلیزه در داخل گرانودیوریت ها (وابسته به باتولیت قره داغ به سن الیگومیوسن) می باشد. این رگه ها در جنوب، جنوب باختر، باختر و شمال باختر روستای قره چیلر واقع شده اند. کانی سازی طلا در یک سیستم از رگه های کوارتز-سریسیتی به وقوع پیوسته است.

نمونه مورد مطالعه از منطقه زرلی دره که بخشی از ناحیه کانی سازی شده فوق می باشد جمع آوری شده است. نمایی از عکس ماهواره ای منطقه مورد مطالعه در عکس ۱ نمایش داده شده است.



عکس ۱- موقعیت منطقه زرلی دره بر روی عکس ماهواره ای

ب- مطالعه میکروسکوپی کانسنگ

سنگ میزبان شامل رگچه های کوارتزی اپی ترمال حاوی مقادیر متنابهی کانی های صفحه ای

سریسیتی است. کوارتز در محدوده ای از کوارتز بلورین تا نهان بلور تغییر می کند. اکسیدهای آبدار


آهن و احتمالا ژاروسیت (سولفات آبدار آهن و پتاسیم) که به نظر می رسد حاصل آلتراسیون شدید

سولفیدها(پیریت و کالکوپیریت) باشد گاهی در سطح مقطع دیده می شود. در مجموع فراوانی کانی ها


ثانویه آهن در سطح مقطع صیقلی تهیه شده از کانسنگ کمتر از ۱۰ درصد تخمین زده می شود. ابعاد

آنها از کمتر از ۱۰ میکرون تا حدود ۲/۵ میلیمتر در تغییر است. واریته های اکسیدهای آبدار آهن به


صورت پر کننده فضاهای خالی و درز و شکستگی ها دیده می شود (عکس ۲).



عکس ۲- نمایی از واریته های مختلف اکسیدهای آبدار آهن در سطح مقطع صیقلی تهیه شده از کانسنگ با بافت لانه زنبوری. طول عکس 340 میکرون است.



عکس ۳- بافت لانه زنبوری کانی های ثانویه اکسید آهن در کانسنگ زرلی دره. طول عکس 340 میکرون است.





عکس ۴- در گیری واریته های مختلف کانی های ثانویه اکسیدی آهن با گانگ کوارتزی در کانسنگ طلای زرلی دره. طول عکس ۳۴۰ میکرون است.

بعضی از حفرات میلیمتری کمی از ملاکیت پر شده است. پیریت به صورت پر کننده فضای خالی در متن رگه و رگچه های کوارتزی در ابعاد ۱۰۰ میکرون تا ۸۰۰ میکرون به مقدار ناچیز در سطح مقطع صیقلی دیده می شود..

زمینه اغلب نهان بلور است ولی بلورهای ریز کوارتز در ابعاد ۱۰ تا ۲۰ میکرون نیز دیده می شود. تجمعات درشت کوارتز شامل عمدتاً بلورهایی در ابعاد ۷۰ میکرون تا ۱۰۵ میکرون است ولی بلورهای درشت تا ابعاد ۱/۵ میلیمتر نیز در سطح مقطع نازک قابل رویت می باشد. در سطح مقطع چند رگچه کوچک حاوی بلورهای کوارتز با بافت موزائیکی در ابعاد ۷۰ تا ۱۰۰ میکرون دیده می شود.

این سنگ آلترا احتمالاً حاصل آلتراسیون شدید سریسیتی و کوارتزی سنگ اولیه کوارتز مونزونیتی جنوب روستای اینق بوده است. به نظر می رسد سریسیت به خرج فلدسبات های

پلازیوکلاز تشکیل شده است ولی هیچ اثری از کانی اولیه در سطح مقطع مورد مطالعه قابل مشاهده نمی باشد.




عکس ۵- نمای سطح مقطع نازک کانسنگ زرلی دره در نور عادی و پلازیزه عبوری. کانی های فراوان

سریسیت و کوارتز. طول عکس ۹۰۰ میکرون است.

همچنان که در عکس ۵ نشان داده شده است، سریسیت بصورت بلورهای بسیار ریز با بیفرنژانس بالا در ابعاد کمتر از ۱۰ میکرون تا حدود ۳۰ میکرون به مقدار فراوان بلورهای کوارتز را همراهی می کند به طوری که بعضی از قسمت های سطح مقطع بیش از ۵۰ درصد به این کانی اختصاص دارد.

کوارتز بسیار ریزبلور تا نهان بلور و کوارترهای متبلور بی شکل است که در اثر آلتراسیون و فرایندهای ثانویه تشکیل شده است. سطح نمونه توسط رگچه های کوارتز با بافت موzaïekی قطع شده است (عکس ۶).



عکس ۶ - نمایی از سنگ کوارتز-سریسیتی در نور پلاریزه عبوری که توسط رگچه کوارتز با بافت موزائیکی قطع شده است.

ج- مطالعه میکروسکوپی فراکسیون‌های دانه‌بندی

نتایج مطالعه میکروسکوپی مقاطع تهیه شده از فراکسیون‌های دانه‌بندی این کانسار به شرح

زیر است:

۱- فراکسیون دانه‌بندی ۷-۱۲ مش به شماره نمونه S1-871

بخش اصلی دانه‌ها در این فراکسیون شامل دانه‌های بسیار درشت گانگ کوارتزی است و کانی‌های فلزی که شامل واریته‌های مختلف اکسیدهای آبدار آهن است بخش ناچیزی از یک دانه را در این فراکسیون تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر عیار اکسیدهای آبدار آهن در یک دانه اغلب کمتر

از ۱۰ درصد یک دانه است. به ندرت دانه‌هایی که عیار کانی فلزی در آنها به حدود ۷۰ درصد می‌رسد نیز در این فراکسیون قابل مشاهده است.

۲- فراکسیون دانه‌بندی ۱۲-۲۰ مش به شماره نمونه 871-S1-2

دانه‌ها در این فراکسیون نیز متشابه فراکسیون قبلی بسیار درشت و کانی فلزی اغلب بخش ناچیزی از یک دانه گانگ کوارتزی را تشکیل می‌دهد. دانه‌های آزاد کانی فلزی با عیار بیش از ۹۰ درصد اکسیدهای آبدار آهن در آن نادر است.

۳- فراکسیون دانه‌بندی ۲۰-۳۰ مش به شماره نمونه 871-S1-3

این فراکسیون نیز دارای دانه‌هایی است که اکسیدهای آبدار آهن اغلب در گیر با گانگ کوارتری است و بخش کوچکی از یک دانه را تشکیل می‌دهد. دانه‌های آزاد یا دانه‌هایی که بیش از ۹۰ درصد آن از کانی فلزی اکسیدهای آبدار آهن تشکیل شده باشد نسبت به فراکسیون‌های قبلی بیشتر است ولی درجه آزادی اکسیدهای آبدار آهن در آن کمتر از ۲۰ درصد برآورد می‌شود.

۴- فراکسیون دانه‌بندی ۳۰-۵۰ مش به شماره نمونه 871-S1-4


دانه‌ها در این فراکسیون نیز اغلب شامل دانه‌های گانگ است و درجه آزادی اکسیدهای آبدار در آن بسیار کم می‌باشد.

۵- فراکسیون دانه‌بندی ۷۰-۵۰ مش به شماره نمونه ۸۷۱-S1-۵


بخش عمده دانه‌ها در این فراکسیون از گانگ تشکیل شده است. از مجموع ۵۵ دانه کاله داری (اکسیدهای آبدار آهن) که در این فراکسیون مورد بررسی قرار گرفت دو دانه عیاری کمتر از ۱۰ درصد دارند. ۴۷ دانه عیاری بیش از ۱۰ درصد اکسیدهای آبدار داشته و فقط ۶ دانه فقط از اکسیدهای آبدار آهن تشکیل شده است. بنابراین برای این فراکسیون نیز درجه آزادی کمتر از ۲۰ درصد برآورد می‌شود. در این فراکسیون بندرت دانه‌های پیریت سوزنی شکل قابل مشاهده است.

۶- فراکسیون دانه‌بندی ۲۰-۱۰۰ مش به شماره نمونه ۸۷۱-S1-۶

درجه آزادی در این فراکسیون نیز برای کانی فلزی اکسیدی آهن بسیار پائین و به حدود ۲۷ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر از مجموع ۱۳۴ دانه که حاوی اکسید آبدار آهن بوده است، ۲ عدد عیاری کمتر از ۱۰ درصد دارند و ۹۶ دانه عیاری بیش از ۱۰ درصد دارند. تنها ۳۶ دانه آزاد (عکس ۷) حاوی اکسیدهای آبدار آهن است. در متن بعضی از دانه‌ها آثاری از کانی اولیه (پیریت و یا کالکوپیریت) در متن دانه‌های اکسیدی آهن دیده می‌شود (عکس ۸).




عکس ۷- نمایهای از واریته‌های مختلف اکسیدهای آهن ثانویه آزاد با بافت نواری و لانه زنبوری در این فراکسیون. طول عکس ۳۴۰ میکرون است. بخشی از یک دانه کالکوپیریت آزاد نیز در عکس چپ دیده می‌شود.



عکس ۸- نمایی از بافت باقیمانده کالکوپیریت در این فراکسیون. که از اطراف به کانی های اکسیدی آهن ثانویه (گوتیت) تبدیل شده است. طول عکس ۳۴۰ میکرون است.

۷- فراکسیون دانه‌بندی ۱۰۰-۲۰۰ مش به شماره نمونه S1-7

درجه آزادی در این فراکسیون حدود ۳۷ درصد برای کانی های اکسیدی آهن برآورد می شود. بنابرای در این فراکسیون نیز درجه آزادی برای کانی های اکسیدی آهن پائین است. از مجموع ۴ دانه کالکوپیریت که در طی بررسی درجه آزادی اکسیدهای آبدار آهن در این این فراکسیون مشاهده شد، ۳ دانه آزاد کالکوپیریت و یک دانه درگیر دیده می شود. بنابراین درجه آزادی این فراکسیون برای دانه های کالکوپیریت بسیار بالا و در حدود ۷۵ درصد برآورد می شود. درجه آزادی برای کانی پیریت در طی این بررسی ۸۰ درصد است. به عبارت دیگر از مجموع ۵ دانه پیریت ۴ دانه آزاد است.



عکس ۹- نمایی از پیریت آزاد در کنار دو دانه گوتیت نسبتاً آزاد در این فراکسیون. طول عکس ۹۰۰ میکرون است.

۸- فراکسیون دانه‌بندی ۲۰۰-۴۰۰ مش به شماره نمونه ۸-S1-۸

ابعاد دانه‌ها در این فراکسیون بسیار ریز و در محدوده ۳۷ تا ۷۴ میکرون است. اغلب دانه‌ها در این فراکسیون از گانگ تشکیل شده است. به مقدار کم دانه‌های کانی اکسیدی ثانویه نیز در این فراکسیون قابل مشاهده می‌باشد. پیریت مانند فراکسیون‌های قبلی اغلب به صورت تیغه‌ای نازک است که اغلب آن‌ها آزاد می‌باشد.

درجه آزادی دانه‌ها برای اکسیدهای آبدار آهن در این فراکسیون حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود.

۵- مطالعه میکروسکوپی محصولات میز

تعداد ۵ عدد مقطع صیقلی از محصول میز پس از کانه آرایی اولیه توسط یک دستگاه

میکروسکوپ پلاریزه دو منظوره AIEI به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفت:

۱- محصول میز به شماره نمونه 871-T1

درجه آزادی در این فراسیون برای اکسیدهای آبدار آهن حدود ۴۱ درصد است. از مجموع

۸۷ دانه حاوی اکسیدهای آهن ۲۶ دانه آزاد، ۷ دانه با عیار کمتر از ۱۰ درصد اکسیدهای آهن آبدار و

۶۰ دانه حاوی بیش از ۱۰ درصد کانه آهن مشاهده شد.

درجه آزادی برای کانی پیریت با وجود ۴ دانه آزاد و یک دانه درگیر همچنان در حدود ۸۰

درصد برآورد می شود.

از مجموع ۸ دانه حاوی کالکوپیریت که در طی این بررسی دیده شد، ۷ دانه آزاد و فقط یک

دانه درگیر با گانگ است. بنابراین درجه آزادی این محصول برای کالکوپیریت حدود ۸۸ درصد

برآورد می شود.

۲- محصول میز به شماره نمونه 871-T2


درجه آزادی در این فراسیون برای اکسیدهای آبدار آهن نیز با محصول قبلی تقریباً یکسان و

حدوداً ۴۳ درصد است. به عبارت دیگر از مجموع ۱۰۷ دانه حاوی اکسیدهای آهن ۴۶ دانه آزاد، ۷

دانه با عیار کمتر از ۱۰ درصد اکسیدهای آهن آبدار و ۵۴ دانه حاوی بیش از ۱۰ درصد کانه آهن است

(عکس ۹).

درجه آزادی برای کانی پیریت بیش از ۹۰ درصد برآورد می شود. از مجموع ۱۱ دانه حاوی کالکوپیریت که در طی این بررسی دیده شد، ۷ دانه آزاد و ۴ دانه درگیر با گانگ است (درگیری اغلب دو طرفه). بنابراین درجه آزادی این محصول برای کالکوپیریت حدود ۶۴ درصد برآورد می شود. ابعاد دانه های کالکوپیریت در محدوده ۵۰ تا ۴۵۰ میکرون است.



عکس ۹ - درگیری کانی های اکسیدی آبدار آهن با گانگ در این فرآکسیون. طول عکس ۳۴۰ میکرون است.

۳- محصول میز به شماره نمونه 871-T3

درجه آزادی در این فرآکسیون برای اکسیدهای آبدار آهن برابر حدود حدود ۳۳ درصد است. به عبارت دیگر از مجموع ۸۹ دانه حاوی اکسیدهای آهن ۲۹ دانه آزاد، ۲ دانه با عیار کمتر از ۱۰ درصد اکسیدهای آهن آبدار و ۵۸ دانه حاوی بیش از ۱۰ درصد کانه آهن است. در این محصول دانه ها درگیری بیشتری با گانگ نسبت به محصولات قبلی نشان می دهد.

درجه آزادی برای کانی پیریت با ابعاد ریز در محدوده کمتر از ۱۰۰ میکرون بیش از ۹۰ درصد برآورد می شود. مقدار آن همچنان بسیار کمتر از کالکوپیریت است. از مجموع ۱۰ دانه حاوی کالکوپیریت که در طی این بررسی دیده شد، ۷ دانه آزاد و ۳ دانه درگیر با گانگ است (درگیری اغلب دو طرفه). بنابراین درجه آزادی این محصول برای کالکوپیریت حدود ۷۰ درصد برآورد می شود. ابعاد دانه های کالکوپیریت در محدوده ۴۵ تا ۳۵۰ میکرون است.

۸۷۱-T4 - محصول میز به شماره نمونه ۴

درجه آزادی در این فرাকسیون برای اکسیدهای آبدار آهن حدودا ۲۴ درصد است. به عبارت دیگر از مجموع ۵۵ دانه حاوی اکسیدهای آهن ۱۳ دانه آزاد، ۴ دانه با عیار کمتر از ۱۰ درصد اکسیدهای آهن آبدار و ۳۸ دانه حاوی بیش از ۱۰ درصد کانه آهن است.

درجه آزادی برای کانی پیریت با ابعاد ریز در محدوده کمتر از ۱۰۰ میکرون بیش از ۹۰ درصد برآورد می شود. مقدار آن همچنان بسیار کمتر از کالکوپیریت است. از مجموع ۷ دانه حاوی کالکوپیریت که در طی این بررسی دیده شد، ۶ دانه آزاد و ۱ دانه درگیر با گانگ است (درگیری اغلب دو طرفه). بنابراین درجه آزادی این محصول برای کالکوپیریت حدود ۸۶ درصد برآورد می شود. ابعاد دانه های کالکوپیریت در محدوده ۴۵ تا ۵۰۰ میکرون است.

۸۷۱-T5 - محصول میز به شماره نمونه ۵

درجه آزادی در این فرآکسیون برای اکسیدهای آبدار آهن برابر حدودا ۴۳ درصد است. به عبارت دیگر از مجموع ۹۹ دانه حاوی اکسیدهای آهن ۴۳ دانه آزاد، ۳ دانه با عیار کمتر از ۱۰ درصد اکسیدهای آهن آبدار و ۵۳ دانه حاوی بیش از ۱۰ درصد کانه آهن است.

درجه آزادی برای کانی پیریت با ابعاد تا 600 میکرون بیش از 90% درصد برآورد می‌شود.

مقدار آن همچنان بسیار کمتر از کالکوپیریت است. از مجموع 20% دانه حاوی کالکوپیریت که در طی

این بررسی دیده شد، 17% دانه آزاد و 2% دانه درگیر با گانگ است (درگیری اغلب دو طرفه). بنابراین

درجه آزادی این محصول برای کالکوپیریت حدود 89% درصد برآورد می‌شود. ابعاد دانه‌های

کالکوپیریت در محدوده $45\text{ تا }350\text{ میکرون}$ است.

نتایج

کانسار زرلی دره بخشی از یک منطقه معدنی طلا دار است که طبق گزارش‌های قبلی طلا

عمدتاً در رگه‌های کوارتزی با بافت لانه زنبوری تجمع یافته است. میزان کانی سازی طلا یک سنگ

کاملاً آلتره کوارتز-سریسیتی است که به نظر می‌رسد حاصل آلتراسیون شدید سریسیتی و کوارتزی

سنگ اولیه کوارتز مونزونیتی به سن الیگومیوسن است که بخش‌های از آن در جنوب روستای اینق

برونزد دارد.

ابعاد دانه‌های کوارتز از کمتر از 10 میکرون تا $1/5\text{ میلیمتر}$ تغییر می‌کند. فراوانی سریسیت

که به صورت بلورهایی در ابعاد $10\text{ تا }30\text{ میکرون}$ دیده می‌شود، در بعضی از قسمت‌های مقطع نازک

موردنطالعه به بیش از 50% درصد می‌رسد.

کانی‌های عمده فلزی تشکیل دهنده اساساً انواع مختلف اکسیدهای آبدار آهن است که به

صورت لکه‌های بی‌شکلی در ابعاد $10\text{ میکرون تا }2/5\text{ میلیمتر}$ دیده می‌شود. با توجه به بافت‌های

باقیمانده از کانی اولیه کالکوپیریت در مقاطع مشاهده شده به نظر می‌رسد کانی‌های ثانویه آهن به

خرج کانی‌های سولفیدی مس و یا آهن-مس تشکیل شده است. مقدار فراوانی کالکوپیریت نسبت به

پیریت بیشتر و ابعاد دانه‌های آن نیز بزرگتر است. کانی‌های اکسیدی آبدار آهن اغلب بافتی لانه

زنبوری و خوشه انگوری دارند. درجه آزادی اکسیدهای آبدار آهن در تمام فراکسیون‌ها بسیار کم و

در محدوده کمتر از ۲۰ درصد تا ۳۷ درصد تغییر می‌کند.

پیریت شامل عمدتاً بلورهای بسیار ریز بی‌شکل و استخوانی است ولی ابعاد آن‌ها از ۱۰۰

میکرون تا ۸۰۰ میکرون تغییر می‌کنند. ابعاد کالکوپیریت که به صورت دانه‌های آزاد و درگیر با

اکسیدهای ثانویه آهن دیده می‌شود، اغلب در محدوده ۴۵ تا ۵۰ میکرون است.

درجه آزادی پیریت در فراکسیون‌های دانه بندی ریز اغلب بیش از ۸۵ درصد است. درجه

آزادی دانه‌های کالکوپیریت در این فراکسیون‌های ریز نیز در محدوده تا ۷۵ درصد تخمین زده می‌

شود..

رئیس گروه فرآوری مواد معدنی

دکتر سید عباس فاضلی