



### ۳-۱- مقدمه

پس از بررسی و تعبیر و تفسیر نتایج بدست آمده از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی مرحله اول و دوم، مناطق ذیل جهت نمونه برداری به منظور انجام مطالعات تکمیلی تر به روش مطالعات SEM، تعیین خصوصیات فیزیکی گلوکونیت و انجام مطالعات جدایش مغناطیسی در مقیاس آزمایشگاهی و تعیین نوع پتاسیم (محلول، تبادل، غیر تبادلی و ساختمانی) پیشنهاد گردید. همچنین، برای معرفی مناطق پتانسیل دار از پروفیل های زمین شناسی ترسیم شده نیز استفاده شده است، یعنی این مناطق طوری انتخاب شدند که علاوه بر دارا بودن مقادیر بالای آهن،  $K_2O$  و گلوکونیت، از نظر موقعیت چینه ای نیز توجیه پذیر باشد، یعنی اینکه بتوان بیش از یک افق از سازند آتامیر را مورد بررسی های بیشتر قرار داد.

۱- محل نمونه های GP8-1 تا GP8-4 از پروفیل شماره ۸ (مربوط به مرحله دوم)

۲- محل نمونه های GP6-4 تا GP6-6 از پروفیل شماره ۶ (مربوط به مرحله دوم)

۳- محل نمونه های GP2-8 تا GP2-10 از پروفیل شماره ۲ (مربوط به مرحله دوم)

۴- محل نمونه های GP19-5 تا GP19-8 از پروفیل شماره ۱۹ (مربوط به مرحله دوم)

۵- محل نمونه های GPB-68 تا GPB-71 از پروفیل بسطام دره (مربوط به مرحله اول)

جهت نمونه برداری ابتدا مختصات محل این نمونه ها را بر اساس مطالعات قبلی مشخص کرد و سپس با استفاده از GPS و داده های قبلی، اقدام به نمونه برداری جهت انجام آزمایشات فوق الذکر شده است. از هر موقعیت دو نمونه جهت آزمایش جدایش مغناطیسی و اندازه گیری انواع پتاسیم برداشت گردید تا اطلاعات حاصل بتواند در تعبیر و تفسیر صحیح نتایج مفید باشد. نمونه برداری از ابتدا تا انتهای هر محدوده و در راستای عمود بر روند لایه بندی، به صورت تکه نمونه (Chip sampling) انجام شده است. وزن هر نمونه حدود ۲/۵-۲ کیلوگرم بوده که از تعداد زیادی قطعات و خرده های سنگی مربوط به بخش های مختلف زون نمونه برداری تشکیل شده است. بنابراین از هر موقعیت حدود ۴-۵ کیلوگرم



نمونه (به صورت دو نمونه مجزا) برداشت گردید. نمونه های مربوط به آزمایش جدایش مغناطیسی با پسوند Mg و نمونه های مربوط به اندازه گیری انواع پتاسیم با پسوند K مشخص شدند. به موقعیت و محل برداشت این نمونه ها در صفحه قبل اشاره شده است. در سه محل از ۵ موقعیت مورد بررسی مطالعات SEM بر روی واحدهای ماسه سنگی انجام شده است.

همچنین جهت مطالعات SEM در منطقه مراوه تپه، ۷ نمونه (شماره این نمونه ها در جدول ۳-۱) آورده شده است. از بین نمونه هایی که در مراحل قبل (در مطالعه مقاطع نازک) شاهد حضور گلوکونیت در آنها بوده ایم، انتخاب گردید. این نمونه ها طوری انتخاب شده اند که هم مقدار گلوکونیت موجود در نمونه مدنظر باشد و هم در حد امکان طیف کامل سنگ های شناخته شده منطقه را شامل شوند. جهت مطالعات SEM در منطقه مراوه تپه از واحدهای سنگی که امکان تهیه مقطع نازک از آنها وجود داشته است، نمونه برداری گردید و پس از تهیه مقطع نازک اقدام به مطالعه آنها گردید.

جدول ۳-۱: لیست نمونه های برداشت شده از منطقه مراوه تپه جهت مطالعات SEM

موقعیت نمونه	جنس سنگ	شماره نمونه	شماره ردیف
پروفیل شماره ۲۱ از مرحله دوم	لیت آرنیت	GP-21-8	۱
پروفیل شماره ۱۹ از مرحله دوم	آرکوز	GP-19-5	۲
پروفیل شماره ۱۵ از مرحله دوم	آرکوز	GP-15-3	۳
پروفیل شماره ۸ از مرحله دوم	آرکوز - ساب آرکوز	GP-8-5	۴
پروفیل شماره ۲ از مرحله دوم	گری وک	GP-2-8	۵
پروفیل شماره ۱ از مرحله دوم	لیت آرنیت	GP-1-9	۶
پروفیل شماره ۱۱ از مرحله دوم	مادستون	GP-11-5	۷


شرح نمونه های برداشت شده طی عملیات صحرائی مرحله سوم به صورت ذیل می باشد:



### ۲-۳- نمونه های برداشت شده طی مرحله سوم عملیات صحرائی:

#### ۱-۲-۳- نمونه های 87.G.3mg و 87.G.4k

این نمونه ها از پروفیل شماره ۱۹ (مربوط به مرحله دوم) و از موقعیت نمونه های GP19-5 تا GP19-8 در آبراهه شمال - شمال غربی روستای دولت اورلن (شمال - شمال غرب آن) برداشت شده است. نمونه برداری از یک پهنه ماسه سنگی به رنگ سبز روشن به ضخامت ۱۵۰ متر انجام شده است. این ماسه سنگ ها متوسط لایه تا ضخیم لایه بوده و به سمت شمال به ضخامت آن افزوده می شود. بافت این ماسه سنگ ها دانه ریز بوده و دارای سخت شدگی خوب و نابالغ می باشد. آثار فسیلی و همچنین آمونیت های بزرگ در این ماسه سنگ ها قابل مشاهده است. عملکرد نیروهای تکتونیکی سبب خردشدگی شدید ماسه سنگ ها شده است. در مطالعات و بررسی نمونه های این محل در مرحله دوم، حداکثر میزان  $K_2O$ ، آهن و گلوکونیت به ترتیب به مقدار ۳/۶، ۱/۴۸ و ۱۱ درصد (در نمونه 5-19) اندازه گیری شده است. تصویر ۱-۳ نمایی از واحد ماسه سنگی در موقعیت این نمونه را نشان می دهد.



تصویر ۱-۳: نمایی از واحد ماسه سنگی در موقعیت نمونه های 87.G.3mg و 87.G.4k

#### ۲-۲-۳- نمونه های 87.G.6mg و 87.G.7k

این نمونه ها از پروفیل بسطام دره (مربوط به مرحله اول) و موقعیت نمونه های GPB-68 تا GPB-71 در شمال - شمال شرق روستای بسطام دره برداشت شده است. پهنای محل برداشت این نمونه ها حدود ۱۸۰ متر می باشد، که بطور عمده از شیل و تناوب شیل و ماسه سنگ تشکیل شده است. در برخی نقاط



آغشتگی به اکسیدهای آهن در رخنمون های سطحی قابل مشاهده است. لایه ها به شدت خرد شده و دارای درز و شکستگی فراوان می باشد. در مطالعات و بررسی نمونه های این محل در مرحله اول، حداکثر میزان  $K_2O$  (در نمونه GPB-68)، آهن (در نمونه GPB-71) و گلوکونیت (در نمونه GPB-69) اندازه گیری شده به ترتیب به مقدار ۳/۳۱، ۳/۷ و ۱۰ درصد می باشد. تصویر ۲-۳ نمایی از واحد شیلی با میان لایه های ماسه سنگی در موقعیت این نمونه را نشان می دهد.



تصویر ۲-۳: نمایی از واحد شیلی با میان لایه های ماسه سنگی در موقعیت نمونه های 87.G.6mg و 87.G.7k

### ۳-۲-۳- نمونه های 87.G.12mg و 87.G.13k

این نمونه ها از پروفیل شماره ۸ (مربوط به مرحله دوم) از موقعیت نمونه های GP8-1 تا GP8-4 در شمال - شمال شرق روستای سوزش و پس از عبور از رودخانه اترک برداشت شده است. پهنه نمونه برداری ۱۵۵ متر ضخامت دارد. در مطالعه قبلی نمونه های این محل، حداکثر میزان  $K_2O$  (در نمونه 8-2)، آهن (در نمونه های 8-1,2) و گلوکونیت (در نمونه GP8-5) به ترتیب ۳/۹۱، ۵/۲۵ و ۱۱ اندازه گیری شده است. واحدهای سنگی اصلی این موقعیت عمدتاً شیل و بعضاً شیل با میان لایه های



ماسه سنگ می باشد. واحدهای سنگی در این محل تکتونیزه و خرد شده هستند. رنگ این واحدها خاکستری مایل به سبز است. تصویر ۳-۳ نمایی از تپه های شیلی را در موقعیت این نمونه نشان می دهد.



تصویر ۳-۳: نمایی از تپه های شیلی در موقعیت نمونه های 87.G.12mg و 87.G.13k

### ۳-۲-۴- نمونه های 87.G.16mg و 87.G.17k

این نمونه ها از پروفیل شماره ۶ (مربوط به مرحله دوم) و از موقعیت نمونه های GP6-4 تا GP6-6 در دو کیلومتری شمال غرب روستای سوزش برداشت شده است. این نمونه ها از پهنه ای به ضخامت ۱۵۰ متر برداشت شده است. جنس واحدهای این محل بطور عمده شامل شیل همراه با میان لایه هایی از ماسه سنگ و آهک است. این واحدها دارای لایه بندی خوبی بوده (240/52)، ولی به علت گسل خوردگی دچار چرخش شده اند. به همین علت برخلاف اکثر پروفیل های منطقه، جهت این پروفیل تقریباً شرقی- غربی می باشد. حداکثر میزان  $K_2O$  (در نمونه 4-6)، آهن (در هر سه نمونه) و گلوکونیت (در نمونه 5-6) اندازه گیری شده در مطالعات مرحله قبلی (مرحله دوم) به ترتیب ۳/۱۶، ۳/۹۵ و ۸ درصد می باشد. تصویر ۴-۳ نمایی از واحد شیلی با رخنمون تپه ماهوری را در موقعیت این نمونه نشان می دهد.



تصویر ۳-۴: نمایی از واحد شیلی با رخنمون تپه ماهوری در موقعیت نمونه های 87.G.16mg و 87.G.17k

### ۳-۲-۵- نمونه های 87.G.19mg و 87.G.20k

این نمونه ها از پروفیل شماره ۲ (مربوط به مرحله دوم) و از موقعیت نمونه های GP2-8 تا GP2-10 برداشت شده است. واحدهای سنگی این محل از شیل و کمی ماسه سنگ با میان لایه های آهک تشکیل شده است. پهنه مورد نمونه برداری حدود ۱۶۰ متر ضخامت دارد. حداکثر میزان  $K_2O$  (در نمونه 2-10)، آهن (در هر سه نمونه) و گلوکونیت (در نمونه 8-2) اندازه گیری شده در نمونه های این محل در مطالعات مرحله قبل (مرحله دوم) به ترتیب ۳/۳، ۴/۱ و ۱۲ درصد می باشد. تصویر ۳-۵ نمایی از واحد شیلی با میان لایه های کمی از ماسه سنگ را در موقعیت این نمونه نشان می دهد.



تصویر ۳-۵: نمایی از واحد شیلی با میان لایه های کمی از ماسه سنگ در موقعیت نمونه های 87.G.20k و 87.G.19mg



مشخصات نمونه های فوق الذکر در جدول ۳-۲ آورده شده است.

جدول ۳-۲: مشخصات نمونه های برداشت شده در مرحله سوم جهت آزمایش جدایش مغناطیسی و

### اندازه گیری پتاسیم

ردیف	شماره نمونه های برداشت شده در مرحله سوم	موقعیت جغرافیایی نمونه ها	نام یا شماره پروفیل مربوطه	شماره نمونه های بررسی شده در مراحل قبل	واحد سنگی تشکیل دهنده	مختصات نقطه شروع محل نمونه برداری	مختصات نقطه پایان محل نمونه برداری
۱	87.G.3mg,87.G.4k	شمال - شمال غرب دولت اورلن	19	GP19-5 to GP19-8	ماسه سنگ	423025, 4206572	422990, 4206378
۲	87.G.6mg,87.G.7k	شمال - شمال شرق روستای بسطام دره	BastamDarreh	GPB-68 to GPB-71	شیل و تناوب شیل و ماسه سنگ	420898, 4206257	420913, 4206143
۳	87.G.12mg,87.G.13k	شمال - شمال شرق روستای سوزش	8	GP8-1 to GP8-4	شیل و بعضاً شیل با میان لایه های ماسه سنگ	391435, 4194470	391424, 4194616
۴	87.G.16mg,87.G.17k	شمال غرب روستای سوزش	6	GP6-4 to GP6-6	شیل همراه با میان لایه هایی از ماسه سنگ و آهک	389211, 4192512	389365, 4192568
۵	87.G.19mg,87.G.20k	شش کیلومتری شرق - شمال شرق روستای سوزش	2	GP2-8 to GP2-10	شیل و ماسه سنگ با میان لایه های آهک	384544, 4192689	384575, 4192978

### ۳-۳- بررسی مطالعات و آنالیزهای انجام شده

مطالعات و آنالیزهای انجام شده در این مرحله شامل موارد ذیل می باشد:

#### ۳-۳-۱- آزمایش جدایش مغناطیسی (Magnetic Separation Technique)

همانگونه که گفته شده طی این مرحله تعداد ۵ نمونه جهت بررسی خصوصیات فیزیکی گلوکونیت و انجام مطالعات جدایش مغناطیسی، از واحدهای سنگی منطقه برداشت شد. نمونه های برداشت شده به آزمایشگاه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ارسال و آزمایش های مربوطه بر روی آنها به روش تر انجام شد. هدف از انجام این آزمایش، فرآوری و تغلیظ گلوکونیت موجود در نمونه ها می باشد. دلیل توجهی این آزمایش این است که گلوکونیت یک کانی آهن (و پتاسیم) دار است. بنابراین ذاتاً دارای خاصیت مغناطیسی (البته ضعیف) می باشد. لذا با قراردادن نمونه در یک میدان مغناطیسی قوی، این کانی از کانی های دیگر که خاصیت غیر مغناطیسی دارند، جدا می شود. این روش معمولاً برای افزایش عیار گلوکونیت مورد استفاده قرار می گیرد و در مواقعی که عیار گلوکونیت پایین



باشد، روش سودمندی جهت فرآوری آن محسوب می شود. جهت انجام این آزمایش نمونه ها به دو سایز ۵۰۰- و ۱۵۰- میکرون تقسیم شده و به روش تر و با شدت میدان ۷۰۰۰ گوس مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج کامل این آنالیز بر روی نمونه های منطقه مراوه تپه در پیوست شماره پنج آمده است. قبل از شروع آزمایش مورد نظر ابتدا نمونه ها از نظر میزان  $K_2O$  و آهن آنالیز شدند تا اطلاعاتی از آنها به عنوان خوراک اولیه در دسترس باشد و بتوان با مقایسه این داده ها با محصول تولید شده، تفسیر دقیقی از نتیجه این آزمایش نمود. نتایج آنالیز این ۵ نمونه که بعنوان خوراک این آزمون محسوب می شوند در جدول ۳-۳ آورده شده است.

جدول ۳-۳: نتایج آنالیز مقادیر  $K_2O$  و آهن نمونه های برداشت شده از منطقه مراوه تپه جهت آزمایش جدایش مغناطیسی

شماره نمونه	Fe(%)	K <sub>2</sub> O(%)
87.G.19 Mg	3.14	2.48
87.G.12 Mg	3.13	3.38
87.G.3 Mg	2.56	3.26
87.G.6 Mg	3.49	3
87.G.16 Mg	2.23	2.97

سپس نمونه ها به دو اندازه ۱۵۰- و ۵۰۰- میکرون تقسیم شده و به روش تر و شدت میدان ۷۰۰۰ گوس مورد آزمایش قرار گرفتند تا آن اندازه ای از نمونه که قابلیت جدایش مغناطیسی بالاتری دارند، شناسایی شود. این کار برای بدست آوردن اندازه بهینه خردایش که بالاترین راندمان را داشته باشد، انجام می شود. نتایج بدست آمده از آزمایش های ذکر شده به شرح ذیل است:

۳-۳-۱-۱: نتایج بدست آمده از بخش ۵۰۰- میکرون

نتایج آنالیز نمونه های آزمون بخش ۵۰۰- میکرون در جدول ۳-۴ آورده شده است.





جدول ۳-۴: نتایج آنالیز آزمون بخش ۵۰۰- میکرون نمونه های منطقه مرآوه تپه

شماره نمونه	دانه بندی خوراک (میکرون)	شدت میدان مغناطیسی (گوس)	خوراک			محصول مغناطیسی			محصول غیرمغناطیسی		
			Weight(%)	Fe(%)	K2O(%)	Weight(%)	Fe(%)	K2O(%)	Weight(%)	Fe(%)	K2O(%)
87.G.19 Mg	-500	7000	100	3.14	2.48	0.8	10.26	2.41	99.2	3.04	3.2
87.G.12 Mg	-500	7000	100	3.13	3.38	0.8	9.88	1.86	99.2	2.39	1.42
87.G.3 Mg	-500	7000	100	2.56	3.26	0.8	10.26	2.02	99.2	2.36	3.03
87.G.6 Mg	-500	7000	100	3.49	3	0.8	7.46	3.4	99.2	3.35	3.08
87.G.16 Mg	-500	7000	100	2.23	2.97	1.4	8.51	3.01	98.6	2.11	2.9

همچنین میانگین میزان  $K_2O$ ، آهن و درصد از وزن نمونه (اینکه اجزاء مغناطیسی و غیرمغناطیسی تولید شده چند درصد از نمونه اولیه را تشکیل می دهند) مربوط به این بخش (۵۰۰ میکرون) در جدول ۳-۵ آورده شده است.

جدول ۳-۵: میانگین مقادیر  $K_2O$ ، آهن و درصد از وزن نمونه از آزمون بخش ۵۰۰- میکرون نمونه های منطقه مرآوه تپه

	میانگین درصد از وزن نمونه	میانگین آهن (%)	میانگین اکسید پتاسیم (%)
خوراک	100	2.91	3.018
محصول مغناطیسی	0.92	9.274	2.54
محصول غیرمغناطیسی	99.08	2.65	2.726

بر اساس داده های جدول ۳-۵، محصول مغناطیسی بدست آمده از بخش ۵۰۰- میکرون (با شدت ۷۰۰۰ گوس) حدود ۰/۹۲ درصد از کل نمونه است که نشان دهنده قابلیت مغناطیسی پایین برای این نمونه ها می باشد. حداکثر قابلیت مغناطیسی، مربوط به نمونه 87.G16Mg است. بطوریکه محصول مغناطیسی تولید شده از این نمونه ۱/۴ درصد از کل نمونه را تشکیل می دهد.



مقایسه میانگین  $K_2O$  در خوراک اولیه با محصولات مغناطیسی و غیر مغناطیسی نشان می دهد که مقدار این اکسید در بخش مغناطیسی کاهش یافته است. در مورد عنصر آهن نیز شاهد افزایش ۳/۱۷ برابری این عنصر در محصول مغناطیسی می باشیم، این مطلب بیانگر آنست که در آنچه بعنوان محصول مغناطیسی جدا شده است، حضور ذرات گلوکونیت چندان قوی نبوده و احتمالاً اکسیدهای آهن و هیدروکسیدهای آهن نقش بیشتری در آن دارند. به همین دلیل سبب افزایش قابل توجه عنصر آهن و کاهش  $K_2O$  در محصول مغناطیسی بدست آمده گردید. نتایج بدست آمده بیانگر عدم موفقیت آزمون انجام شده بر روی این بخش از نمونه است. سه عامل می تواند در این نتایج ضعیف موثر باشد.

۱- حضور ضعیف گلوکونیت، ۲- مناسب نبودن اندازه ۵۰۰- میکرون برای خوراک و ۳- پایین بودن شدت میزان مغناطیسی

### ۳-۱-۲: نتایج بدست آمده از بخش ۱۵۰- میکرون

جدول ۳-۶ نتایج بدست آمده از آزمون بخش ۱۵۰- میکرون را نشان می دهد. همچنین میانگین  $K_2O$  آهن و درصد از وزن نمونه (اینکه اجزاء مغناطیسی و غیرمغناطیسی تولید شده چند درصد از نمونه اولیه را تشکیل می دهند) مربوط به این بخش در جدول ۳-۷ آورده شده است. محصول مغناطیسی بدست آمده از این بخش (با شدت ۷۰۰۰ گوس) حدود ۰/۹۶ درصد از کل نمونه است.

### جدول ۳-۶: نتایج آنالیز آزمون بخش ۱۵۰- میکرون نمونه های منطقه مراوه تپه

شماره نمونه	دانه بندی خوراک (میکرون)	شدت میدان مغناطیسی (گوس)	خوراک			محصول مغناطیسی			محصول غیر مغناطیسی		
			Weight(%)	Fe(%)	K2O(%)	Weight(%)	Fe(%)	K2O(%)	Weight(%)	Fe(%)	K2O(%)
87.G.19 Mg	-150	7000	100	3.14	2.48	1.1	9.95	2.17	98.9	2.16	1.99
87.G.12 Mg	-150	7000	100	3.13	3.38	1	9.04	2.7	99	3.21	2.81
87.G.3 Mg	-150	7000	100	2.56	3.26	1.1	6.84	2.91	98.9	2.43	3.19
87.G.6 Mg	-150	7000	100	3.49	3	0.6	11.1	2.26	99.4	3.74	3.03
87.G.16 Mg	-150	7000	100	2.23	2.97	1	11.15	2.61	99	2.22	2.69



جدول ۳-۷: میانگین مقادیر  $K_2O$  و آهن و درصد از وزن نمونه آزمون بخش ۱۵۰- میکرون نمونه های منطقه مراوه تپه

	میانگین درصد از وزن نمونه	میانگین آهن (%)	میانگین اکسید پتاسیم (%)
خوراک	100	2.91	3.018
محصول مغناطیسی	0.96	9.616	2.53
محصول غیر مغناطیسی	99.04	2.752	2.742

مقایسه این عدد با نتیجه بدست آمده از بخش ۵۰۰- میکرون نشان می دهد که با خردایش بیشتر و ریزتر کردن خوراک آزمون، بر قابلیت جدایش مغناطیسی آن اضافه می شود. همانند نمونه های بخش ۵۰۰- میکرون در این بخش نیز مقدار  $K_2O$  در محصول مغناطیسی افزایش نیافته است، ولی مقدار آهن ۳/۳ برابر شده است و از این نظر مشابه نتایجی است که در بخش ۵۰۰- میکرون بدست آمده است. بنابراین در آنچه که بعنوان محصول مغناطیسی جدا شده است، حضور ذرات گلوکونیت چندان قوی نبوده و احتمالاً اکسیدهای آهن و هیدروکسیدهای آهن بخش عمده ای از این محصول را تشکیل می دهند. به همین دلیل سبب افزایش قابل توجه عنصر آهن و کاهش  $K_2O$  در محصول مغناطیسی بدست آمده گشته و نتایج بدست آمده نشان از عدم موفقیت آزمون انجام شده بر روی این بخش از نمونه است. سه عامل می تواند در این نتایج ضعیف موثر باشد.

حضور ضعیف گلوکونیت، ۲- مناسب نبودن اندازه ۵۰۰- میکرون برای خوراک و ۳- پایین بودن شدت میزان مغناطیسی

در مجموع نتایج بدست آمده از آزمایش جدایش مغناطیسی نمونه های منطقه مراوه تپه نشان می دهد که این آزمایش برای جدایش ذرات گلوکونیت چندان موفق نبوده است. به نظر می رسد با افزایش شدت میدان مغناطیسی و تغییر در اندازه خوراک مورد نیاز برای آزمون، بتوان نتایج بهتری بدست آورد.



### ۳-۳-۲- اندازه گيري فرم هاي مختلف پتاسيم

به منظور بررسی و اندازه گیری انواع فرم های مختلف پتاسیم در نمونه های منطقه مراوه تپه، تعداد ۵ نمونه در مجتمع آزمایشگاهی پارس مورد آزمایش قرار گرفتند.

از آنجائیکه هدف اصلی استفاده از گلوکونیت در مزارع کشاورزی بهره گیری گیاهان از پتاسیم آن است، بنابراین وقتی نمونه گلوکونیت دار بعنوان کود در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد، قابلیت بهره برداری پتاسیم آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به منظور تعیین این قابلیت در نمونه های برداشت شده از منطقه مراوه تپه انواع پتاسیم (کلی، تبادل، محلول و غیر تبادل) موجود در آنها اندازه گیری و میزان پتاسیم قابل استفاده آنها محاسبه گردید تا قابلیت کودی این نمونه ها مورد بررسی قرار گیرد.

روش اندازه گیری انواع پتاسیم به شرح ذیل می باشد:

#### ۳-۳-۱- پتاسیم کل

روش اندازه گیری پتاسیم کل به این شرح است که ۰/۳ گرم از نمونه را در یک بشر تفلون ریخته و به منظور حذف مواد آلی ۳ میلی لیتر اسید نیتریک و ۱ میلی لیتر اسید پرکلریک به آن اضافه می کنند. سپس ظرف را روی حمام شن حرارت می دهند تا بخار اسید پرکلریک ظاهر گردد. بعد از آن، ظرف را سرد نموده و پس از اضافه نمودن ۵ میلی لیتر اسید فلئوریدریک، آنرا مجدداً در حمام شن قرار داده و ۹/۱۰ سطح دهانه آنرا با نوار تفلون می پوشانند. در دمای ۲۰۰ تا ۲۲۵ درجه سانتی گراد، حرارت دادن را آنقدر ادامه می دهند تا محتویات ظرف خشک شود، سپس ظرف را سرد نموده و به آن ۲ میلی لیتر آب مقطر و چند قطره اسید پرکلریک اضافه نموده و مجدداً در حمام شن تا خشک شدن محتویات آن حرارت می دهند. پس از سرد شدن ظرف، ۵ میلی لیتر اسید کلریدریک ۶ نرمال و ۵ میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه نموده و روی حمام شن حرارت می دهند تا به آرامی بجوشد، اگر محتویات کاملاً به



صورت محلول در نيابد. آنرا تا خشک شدن حرارت داده و پس از سرد شدن عمليات هضم را با اضافه نمودن ۵ ميلي ليتر اسيد فلوئوريدريک تکرار مي کنند. اما اگر محتويات کاملاً به صورت محلول در آمد، آنرا به درون يک بالن ژوژه ۱۰۰ ميلي ليتري فیلتر نموده و پس از شستن فیلتر با آب مقطر به درون بالن ژوژه، آنرا به حجم می رسانند. در نهایت پتاسيم را از رابطه زیر محاسبه می کنند:

$$\text{وزن خشک نمونه بر حسب گرم} = \frac{1000 \times \text{میلی گرم پتاسيم موجود در بالن ژوژه} = \text{پتاسيم کل (میلی گرم بر کیلوگرم)}}{1000}$$

### ۳-۲-۲- پتاسيم غير تبادلي

این فرم از پتاسيم بخشی از پتاسيم کل می باشد که با محلول اسيد نيتريک يک مولار داغ قابل استخراج می باشد. روش اندازه گيري اين نوع پتاسيم به اين شرح است که ۱۰ گرم خاک را در يک بشر ۱۰۰ ميلي ليتري ريخته، ۲۵ ميلي ليتر اسيد نيتريک ۰/۱ نرمال به آن اضافه می نماييم و بلافاصله در حمام شن با دمای ۱۱۳ درجه ساتی گراد و به مدت ۲۵ دقيقه قرار می دهند. سپس بشر را خارج نموده و فوراً آنرا به داخل يک بالن ژوژه ۱۰۰ ميلي ليتري فیلتر می کنند و پس از چهار بار شستشوی خاک با ۱۵ ميلي ليتر اسيد نيتريک ۰/۱ نرمال و اطمینان از سرد شدن عصاره، آنرا به حجم می رسانند. در نهایت غلظت پتاسيم را با روش فليم فتومتر اندازه گيري نموده و ميزان پتاسيم قابل استخراج را از رابطه زیر به دست می آورند:

$$\text{وزن خشک نمونه بر حسب گرم} = \frac{1000 \times \text{میلی گرم پتاسيم موجود در بالن ژوژه} = \text{پتاسيم کل (میلی گرم بر کیلوگرم)}}{1000}$$



### ۳-۳-۲-۳- پتاسيم تبادلي

روش اندازه گيري اين نوع پتاسيم به اين شرح است که ۲ گرم از نمونه را درون يک فلاسک ارلن مایر ۱۵۰ CC يا يک لوله سانتريفيوژ وزن نموده و به آن ۲۰ CC از محلول استات آمونيوم يک مولار توسط پيپت اضافه و درب ظرف را بسته و به مدت ۱۵ دقيقه در تکان دهنده مکانیکی تکان می دهند به صورتی که خاک و محلول به خوبی مخلوط گردد. سپس سوسپانسيون را از کاغذ صافی عبور داده و غلظت پتاسيم را در محلول صاف شده با فلیم (فتومتر) اندازه گيري می کنند. سپس مقدار پتاسيم تبادلي را از رابطه زیر محاسبه می کنند:

$$\text{حجم محلول اضافه شده} \times \text{غلظت پتاسيم در محلول (mg/l)} = \text{پتاسيم تبادلي (میلی گرم بر کیلوگرم)}$$

وزن خشک نمونه بر حسب گرم

### ۳-۳-۲-۴- پتاسيم محلول

این نوع پتاسيم در تماس آب با پودر ماسه سنگ به سهولت آزاد شده و به آسانی قابل استفاده برای گیاه می باشد. روش اندازه گيري اين نوع پتاسيم به اين شرح است که ۱۰ گرم از نمونه را درون يک فلاسک ارلن مایر ۱۵۰ CC يا يک لوله سانتريفيوژ وزن نموده و به آن ۲۰ CC از محلول ۰/۰۱ مولار  $\text{CaCl}_2$  اضافه و درب ظرف را بسته و به مدت ۱۵ دقيقه می دهند و سپس محتويات ظرف را صاف نموده و غلظت پتاسيم را در محلول صاف شده با فلیم فتومتر اندازه گيري می کنند. غلظت پتاسيم در اين محلول شاخصی از پتاسيم محلول می باشد.

نتایج کامل این آنالیزها بر روی نمونه های منطقه مراوه تپه در پیوست شماره شش آورده شده است.


نتایج بدست آمده از آزمایشات فوق به شرح ذیل می باشد.

میزان پتاسيم کل در نمونه های مورد آزمایش، در جدول ۳-۸ آورده شده است. در شکل ۳-۱ نیز نمودار میله ای این مقادیر نشان داده شده است.



جدول ۳-۸: مقدار پتاسيم کل در نمونه هاي برداشت شده از منطقه مراوه تپه

	Samples	K(mg/kg)
1	87.G.4K	22950
2	87.G.7K	20523
3	87.G.13K	17843
4	87.G.17K	20477
5	87.G.20K	22853



شکل ۳-۱: نمودار میله ای میزان پتاسيم کل در نمونه هاي برداشت شده از منطقه مراوه تپه

در مقایسه با خاک ها، با توجه به اینکه در خاک های معدنی مقدار پتاسيم بين ۰/۰۴ تا ۳ درصد می باشد،

این سنگ ها از لحاظ پتاسيم کل به خاک های غنی از پتاسيم کل شبیه هستند.


میزان پتاسيم غیر تبادلی اندازه گیری شده نمونه های مورد بررسی برای ذرات ۱۴۰- و ۳۵- مش

در جدول ۳-۹ آورده شده است. نمودار میله ای مقادیر اندازه گیری شده این نوع پتاسيم برای هر دو

اندازه نمونه ها در شکل ۳-۲ نشان داده شده است.

جدول ۳-۹: میزان پتاسيم غیر تبادلی (بر حسب mg/kg) در نمونه هاي برداشت شده از منطقه مراوه تپه

	نمونه	ذرات عبور نموده از الک ۳۵ مش	ذرات عبور نموده از الک ۱۴۰ مش
1	87.G.4K	175.55	294.2
2	87.G.7K	231.65	410.6
3	87.G.13K	251.46	434.2
4	87.G.17K	235.15	353.6
5	87.G.20K	230.65	346.4



شکل ۳-۲: نمودار میله‌ای مقادیر پتاسیم غیرتبادلی در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مراوه‌تپه


بررسی نتایج مقادیر پتاسیم غیرتبادلی نمونه‌های مورد آزمایش نشان می‌دهد که میزان این نوع پتاسیم در نمونه‌های منطقه مراوه‌تپه پایین بوده و در حد خاک‌های معمولی است. ولی پودر کردن نمونه‌ها تا ۱۴۰- مش قابلیت کودی آنها را تا بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود نمونه 13K بیشترین و نمونه 4K کمترین میزان این نوع پتاسیم را در بین نمونه‌های مورد بررسی دارا می‌باشند. بررسی جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که با پودر کردن و کوچک‌تر کردن اندازه ذرات بر میزان پتاسیم غیرتبادلی آن می‌افزاید.

میزان پتاسیم تبادلی اندازه‌گیری شده نمونه‌های مورد مطالعه برای ذرات ۱۴۰- و ۳۵- مش در جدول ۳-۱۰ آورده شده است. نمودار میله‌ای مقادیر اندازه‌گیری شده این نوع پتاسیم برای هر دو اندازه نمونه‌ها در شکل ۳-۳ نشان داده شده است.

جدول ۳-۱۰: میزان پتاسیم تبادلی (بر حسب mg/kg) در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مراوه‌تپه

نمونه	ذرات عبور نموده از الک ۳۵ مش	ذرات عبور نموده از الک ۱۴۰ مش	
1	87.G.4K	88.13	133.6
2	87.G.7K	114.4	147.3
3	87.G.13K	145.8	196.4
4	87.G.17K	135.05	221.8
5	87.G.20K	107.4	147.1





شکل ۳-۳: نمودار میله‌ای مقادیر پتاسیم تبادل‌ی در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مراوه‌تپه


بررسی نتایج مقادیر پتاسیم تبادل‌ی نشان می‌دهد که میزان این نوع پتاسیم در نمونه‌های منطقه مراوه‌تپه پایین بوده و در حد خاک‌های معمولی است. ولی پودر کردن نمونه‌ها تا ۱۴۰- مش قابلیت کودی آنها را بین ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش می‌دهد. نمونه 17K بیشترین و نمونه 4K کمترین میزان از این نوع پتاسیم را در بین نمونه‌های مورد بررسی دارا می‌باشند. بررسی نتایج پتاسیم تبادل‌ی نشان می‌دهد که با ریزتر شدن ذرات بر میزان این پتاسیم در آنالیز می‌افزاید و سبب افزایش قابلیت کودی آن می‌شود. میزان پتاسیم محلول اندازه‌گیری شده نمونه‌های مورد بررسی در جدول ۳-۱۱ و نمودار میله‌ای آن در شکل ۳-۴ آورده شده است.

جدول ۳-۱۱: میزان پتاسیم محلول در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مراوه‌تپه

	نمونه	پتاسیم محلول (mg/l)
1	87.G.4K	10.14
2	87.G.7K	9.98
3	87.G.13K	19.4
4	87.G.17K	24.54
5	87.G.20K	13.55




همانطور که در جدول ۳-۱۱ مشاهده می شود نمونه 17K بیشترین مقدار و نمونه های 4K, 7K کمترین میزان این نوع پتاسیم را در بین نمونه های مورد بررسی دارا می باشند. ولی در کل، این نمونه ها به لحاظ مقدار این نوع پتاسیم قابل توجه نبوده و مقدار آن در حد خاک های معمولی می باشد.



شکل ۳-۴: نمودار میله ای مقادیر پتاسیم محلول در نمونه های برداشت شده از منطقه مراره تپه

بررسی مطالب فوق نشان می دهد که نمونه های 13K, 17K نسبت به سایر نمونه ها از پتانسیل قابل توجه تری نسبت به انواع پتاسیم و کاربرد کودی آن برخوردار می باشند. برای نشان دادن این موضوع از فاکتوری بنام میزان پتاسیم قابل استفاده و به کندی قابل استفاده شده است، که بر حسب درصد از پتاسیم کل بیان می شود. میزان پتاسیم قابل استفاده و به کندی قابل استفاده در ۵ نمونه مورد مطالعه (برای ذرات ریزتر از ۰/۵ میلی متر و ذرات ریزتر از ۱۰۶ میکرون) به صورت نمودار میله ای، در شکل ۳-۵ نشان داده شده است.



شکل ۳-۵: نمودار میله‌ای مقادیر پتاسیم قابل استفاده و به‌کندی قابل استفاده در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مراوه‌تپه

همانطور که ملاحظه می‌شود این مقدار از ۱ درصد از پتاسیم کل (در نمونه 4K در اندازه کوچک‌تر از ۰/۵ میلی‌متر) تا ۳/۴ درصد (در نمونه 13K در اندازه کوچک‌تر از ۱۰۶ میکرون) متغیر است که بیانگر مقدار پایین این فاکتور در نمونه‌های این منطقه می‌باشد. این مطلب نشان می‌دهد که: ۱- با کوچک‌تر شدن اندازه ذرات، میزان پتاسیم قابل استفاده آن افزایش یافته و قابلیت کودی آن بالا می‌رود و ۲- نمونه 13K که نماینده محیط شیلی منطقه است، بالاترین میزان پتاسیم قابل استفاده و نمونه 4K که نماینده یک محیط ماسه‌سنگی منطقه است، کمترین میزان پتاسیم قابل استفاده را دارد. جهت استفاده این نمونه‌ها به عنوان کود، باید بتوان مجموع پتاسیم‌های محلول و تبادل‌ی آنها را به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم رساند. تعیین اندازه مناسب برای پودر کردن نمونه (در نمونه‌های این منطقه پودر کردن در اندازه ۱۴۰- مش قابلیت کودی نمونه‌ها را حدود ۴۰ درصد افزایش داده است و افزودن کمی کود شیمیایی به نمونه‌ها می‌تواند چنین نیازی را مرتفع کند.

مقایسه نتایج طرح حاضر با نتایج گزارش "امکان‌سنجی تولید کود پتاسه از ماسه‌سنگ گلوکونیت‌دار در منطقه مراوه‌تپه" نشان می‌دهد که میانگین مقدار پتاسیم محلول اندازه‌گیری شده در نمونه‌های طرح



حاضر (۱۵/۵ ميلي گرم در کيلوگرم) کمتر از مقادير ذکر شده در گزارش قبلي (۲۷/۵ ميلي گرم در کيلوگرم) و حدوداً ۵۶ درصد مقدار آن مي باشد. اما ميانگين مقادير پتاسيم تبادلي طرح حاضر براي نمونه هاي ۳۵-مش برابر ۱۱۸ ميلي گرم در کيلوگرم و براي نمونه هاي ۱۴۰-مش برابر ۱۶۹ ميلي گرم در کيلوگرم است، درحاليکه اين مقدار در پروژه قبلي، ۱۷ ميلي گرم در کيلوگرم گزارش شده است. اين اختلاف مي تواند ناشي از ۱- اختلاف در دقت نمونه برداري و ۲- اختلاف در دقت آناليز باشد.

بررسي نمونه هاي مطالعه شده در اين آزمون نشان مي دهد که:

نمونه 4K بيشترين مقدار پتاسيم کل و کمترين ميزان پتاسيم قابل استفاده توسط گياهان (پتاسيم محلول و تبادلي) را دارا بوده و از کمترين ميزان قابليت کودي در بين نمونه هاي مطالعه شده برخوردار است. نمونه 7K داراي سومين رتبه از نظر مقدار پتاسيم کل بوده و به لحاظ پتاسيم قابل استفاده براي گياهان نيز در مرتبه سوم قرار دارد. نمونه 13K علي رغم اينکه ميزان پتاسيم کل آن کمتر از ساير نمونه ها است، اما حداکثر ميزان پتاسيم قابل استفاده را در بين نمونه هاي مطالعه شده دارا مي باشد. در بين نمونه هاي مطالعه شده، نمونه 17K چهارمين مقدار پتاسيم کل را دارا مي باشد، ولي به لحاظ مقدار پتاسيم قابل استفاده، نسبت به ساير نمونه مستعدتر بوده و در جايگاه دوم قرار دارد. نسبت به ساير نمونه ها، نمونه 20K علي رغم اينکه دومين ميزان پتاسيم کل را دارا مي باشد ولي به لحاظ ميزان پتاسيم قابل استفاده در جايگاه چهارم قرار دارد.

### ۳-۳-۳- مطالعات SEM

جهت تعيين چگونگي حضور گلوکونيت در مقاطع نازک تهيه شده از منطقه، ۷ نمونه از نمونه هاي حاوي گلوکونيت که در بردارنده طيف کامل سنگ هاي شناخته شده منطقه مي باشند، با دستگاه SEM رونتگن (Rontgen) مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند.



جهت انجام مطالعات SEM ابتدا بايد مقاطع نازک بدون پوششي از نمونه ها تهيه و سپس سطح آنها را توسط پوشش طلا پوشانيد تا براي مطالعات فوق آماده گردد.

پس از آماده سازي نمونه ها را در دستگاه قرار داده و سپس توسط يک پمپ خلاء محيط را به يک محيط خلاء تبديل مي کنند. پس از انجام اين کار نمونه جهت بمباران الکتروني و مطالعه آماده مي باشد. البته قبل از شروع مطالعات، لازم است تا توسط مطالعات میکروسکوپي، گلوکونيت نمونه ها به صورت اوليه شناسايي و بررسي شود.

از مهم ترين قابليت هاي دستگاه SEM مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

#### **(a) تهيه نقشه پراکندگي عناصر در سطح نمونه:**

در اين روش، در سطحی از نمونه که در حال اسکن می باشد، پراکندگی عناصر با توجه به مقدارشان به صورت شدت و ضعفی از یک رنگ خاص مشخص می شود. در نمونه های این پروژه به منظور بررسی و مطالعه گلوکونیت نقشه پراکندگی عناصر پتاسیم و آهن تهيه و مورد بررسی قرار گرفته و پراکندگی این عناصر به ترتيب با رنگ سبز و قرمز مشخص گردید. بر این اساس نقاطی که آهن و پتاسیم بالائی دارند به ترتيب به رنگ قرمز و سبز پررنگ مشخص می شوند. پس از تهيه هر دو نقشه نقاطی که این دو عنصر با يکديگر هم پوشاني دارند قابل شناسايي می باشد. این نقاط معرف حضور گلوکونیت در سطح نمونه است.

به منظور درک بهتر از این هم پوشانی ها، در یک نقشه پراکندگی (تحت عنوان نقشه هم پوشانی) هر دو عنصر نمایش داده شده است. به این ترتیب مناطقی که دارای فازهای پتاسیم دار هستند به رنگ سبز و مناطقی که دارای فازهای آهن دار هستند به رنگ قرمز و محل هایی که دارای هر دو فاز آهن و پتاسیم دار هستند و می تواند بیانگر حضور گلوکونیت باشد، به صورت رنگ زرد و یا مخلوطی از سبز و



قرمز نشان داده شده است. به این ترتیب، پراکندگی گلوکونیت در سطح مقطع مشخص و پس از آن اقدام به مطالعه حضور گلوکونیت در آن نقاط شده است.

#### (b) آنالیز خطی:

در آنالیز خطی، در مسیرهایی که توسط کاربر انتخاب می شود، اقدام به اسکن و آنالیز نمونه می گردد. این آنالیز برای عناصر خاص قابل انتخاب است. در این پروژه آنالیز خطی جهت بررسی عناصر Fe, k انجام شده است. نکته حایز اهمیت این است که این بررسی به صورت آنالیز عددی نبوده و هدف از آن تعیین شدت حضور عناصر است، بطوریکه در نقاطی که این شدت زیاد باشد، پیک نمودار به سمت بالا و در نقاطی که شدت پائین باشد پیک نمودار به سمت پائین حرکت می کند. برای بررسی دو عنصر فوق نمودار مذکور بطور هم زمان برای آنها ترسیم شده است. در نقاطی که هر دو عنصر بطور هم زمان در یک نقطه دارای مقدار بالا باشند، شاهد حضور پیک های آنها در آن نقطه هستیم و این مطلب می تواند بیانگر حضور گلوکونیت در آن نقطه باشد. پس از شناسایی این نقاط، بررسی های دقیق تر جهت شناسایی گلوکونیت انجام شده است.

#### (c) آنالیز نقطه ای:

این آنالیز پس از شناسایی فاز مورد نظر، انجام شده و به صورت کمی مقادیر موجود در آن فاز ارائه می دهد. برای نمونه های منطقه مراوه تپه، پس از شناسایی فازهای گلوکونیت، مقادیر کمی برای عناصر k, Fe, Si, O, Al, Mg, P, Na مورد تجزیه قرار گرفته است.

#### (d) بررسی شکل ظاهری، تعیین ابعاد آنها و تهیه تصویر از فازهای مدنظر:

پس از شناسایی فازهای مدنظر، علاوه بر آنالیز نقطه ای می توان شکل ظاهری و اندازه آنها را نیز مورد بررسی قرار داده و از آنها تصاویر Back Scater و Secendry تهیه شد. این مطالعات بر روی فازهای گلوکونیتی شناسایی شده در نمونه های منطقه انجام شده است.



شرح بررسی های فوق الذکر بر روی نمونه های برداشت شده از منطقه مراوه تپه به صورت ذیل می باشد.

#### • نمونه GP21-8:

این نمونه مربوط به موقعیت نمونه GP21-8 از مرحله دوم می باشد. نام آن در مطالعه مقطع نازک لیت-آرنایت تشخیص داده شده است. کانی های تشکیل دهنده آن شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیم، میکای سفید، گلوکونیت، کلسیت، کانی های تیره، اکسیدهای آهن آب دار، کلریت و استیل پنوملان بوده و میزان گلوکونیت آن حدود ۱۱ درصد گزارش شده است.


در حین مطالعه این نمونه، در چندین محل اقدام به تهیه نقشه پراکندگی عناصر پتاسیم (به رنگ سبز) و آهن (قرمز) شده است. تهیه این نقشه ها به این صورت بود که ابتدا از مناطق وسیع تر انجام و در نقاطی که هم پوشانی آهن و پتاسیم (احتمال حضور گلوکونیت) در آن محرز می شد، نقشه های بزرگ مقیاس - تر تهیه می شد نمونه ای از نقشه های تهیه شده از این نمونه در شکل ۳-۶ نشان داده شده است.

در این شکل ابتدا نقشه ای در سطح مقطعی به طول ۶۰۰ میکرون و سپس در سطح مقطعی به طول ۱۵۰ میکرون نشان داده شده است. نقاطی که مقادیر بالای پتاسیم و آهن با یکدیگر هم پوشانی دارند، بیانگر حضور گلوکونیت می باشد که در نقشه هم پوشانی ها به رنگ زرد و یا اختلاط رنگ های قرمز و سبز دیده می شوند. سپس در این محل ها (نقاط زرد رنگ) اقدام به آنالیز خطی برای عناصر آهن و پتاسیم شده است. نموداری از آنالیزهای انجام شده در شکل ۳-۷ نشان داده شده است. در این نمودار در محل هایی که پیک های آهن و پتاسیم بطور هم زمان در یک نقطه افزایش قابل توجهی را نشان می دهند، گلوکونیت حضور دارد. در اطراف پیک های اصلی، تعداد زیادی پیک های کوچک و کم اهمیت وجود دارد که نشان دهنده حضور ذرات بسیار کوچک گلوکونیت به صورت سیمان و زمینه می باشد.




پس از اين مرحله در محل هايي که حضور گلوکونيت محرز گرديد اقدام به آناليز نقطه اي شده است.

براي نمونه حاضر ۳ آناليز انجام شده است که نتايج آن در جدول ۳-۱۲ آورده شده است.



شکل ۳-۶: نقشه پراکندگي ميزان عناصر آهن (به رنگ قرمز) و پتاسيم (به رنگ سبز) در نمونه GP21-8






شکل ۳-۷: نمونه‌ای از نمودار آنالیز خطی عناصر آهن و پتاسیم در نمونه شماره GP21-8

جدول ۳-۱۲: نتایج آنالیزهای انجام شده در نمونه GP21-8

Oxygen	%	26.66	26.22	32
Sodium		0	0.16	0
Magnesium		3.99	4.37	3.2
Aluminium		5.52	6.77	6.4
Silicon		33.31	34.05	31.2
Phosphorus		0.13	0.14	0
Potassium		9.22	9.52	9.2
Calcium		0.51	0.75	0
Iron		19.98	18.02	18.2



علاوه بر اين از دانه هاي گلوكونيت شناخته شده تصاوير لازم تهيه گرديد كه نمونه اي از آن در تصوير ۳-۶ نشان داده شده است. اندازه ذرات گلوكونيت مطالعه شده در اين نمونه از ۴۰ ميكرون تا ۱۰۰ ميكرون متغير است.



تصوير ۳-۶: نمايي از تصاوير الكتروني دوبعدی (سمت چپ) و سه بعدی (سمت راست) يك ذره گلوكونيت موجود در نمونه شماره GP21-8


#### • نمونه GP19-05

اين نمونه از محل نمونه GP19-05 (مربوط به مرحله دوم) برداشت و نام آن طبق مطالعات ميكروسكوپ نوري آرکوز مي باشد. كاني هاي تشكيل دهنده اين سنگ شامل كوارتز، پلاژيوكلاز، فلدسپات پتاسيم آلتره، كلسيت (در زمينه)، كاني هاي تيره، اكسيد آهن، كلريت، كاني هاي رسي (در ماتريكس) بوده و ميزان گلوكونيت آن ۱۱ درصد مي باشد.


نمونه اي از نقشه هاي پراكندي ميزان عناصر آهن و پتاسيم تهيه شده از اين نمونه جهت شناسايي فازهاي گلوكونيتي در شكل ۳-۸ نشان داده شده است. نتايج آناليز خطي انجام شده در اين نمونه



بيانگر حضور قابل توجه گلوکونيت (هم پوشاني آهن و پتاسيم) مي باشد که نمونه اي از اين آناليز در شکل ۳-۹ نشان داده شده است.



شکل ۳-۸: نقشه پراکندگی میزان عناصر آهن (به رنگ قرمز) و پتاسیم (به رنگ سبز) در نمونه GP19-05



شکل ۳-۹: نمونه‌ای از نمودار آنالیز خطی برای عناصر آهن و پتاسیم در نمونه شماره GP19-05


پس از شناسایی فازهای گلوکونیتی ۵ مورد آنالیز نقطه‌ای در این نمونه انجام شد که نتایج آن در جدول ۳-۱۳ آورده شده است.

جدول ۳-۱۳: نتایج آنالیزهای نقطه‌ای انجام شده در نمونه شماره GP19-05

Oxygen	%	27.21	30.19	29.47	29.42	29.95
Sodium		-	-	-	-	-
Magnesium		3.29	3.45	3.08	3.3	2.63
Aluminium		7.37	7.02	7.16	7.54	8.7
Silicon		33.81	31.8	31.63	33.15	30.93
Phosphorus		-	-	-	-	-
Potassium		9.31	9.61	9.42	9.27	9.56
Calcium		0.55	0.3	0.48	0.76	1.04
Iron		18.46	17.63	18.75	16.55	17.18



در پايان از ذرات گلوکونيتي تصاوير لازم تهيه گرديد که نمونه اي از آن در تصوير ۳-۷ نشان داده شده است. اندازه ذرات گلوکونيت در اين نمونه بين ۴۰ تا ۱۲۰ میکرون متغير است.



تصوير ۳-۷: نمایی از تصاویر الکترونی دوبعدی (سمت چپ) و سه بعدی (سمت راست) یک ذره گلوکونیت موجود در نمونه شماره GP19-05


### • نمونه GP15-03

این نمونه از محل نمونه GP15-03 (مربوط به مرحله دوم) برداشت و آن بر اساس مطالعات میکروسکوپی، آرکوز می باشد. کانی های تشکیل دهنده این سنگ شامل کوارتز، فلدسپات پتاسیم آلتره، کانی های تیره، اکسیدهای آهن آبدار، گلوکونیت و مقادیر جزئی کلسیت و کلریت بوده و میزان گلوکونیت آن حدود ۸ درصد می باشد.

برای مطالعه این نمونه اقدام به تهیه نقشه پراکندگی عناصر آهن و پتاسیم و انجام آنالیز خطی شد. شکل ۳-۱۰ نمایی از نقشه پراکندگی آهن و پتاسیم در این نمونه را نشان می دهد. در این شکل موقعیت گلوکونیت با رنگ زرد و رنگ های در هم سبز و قرمز دیده می شود. شکل ۳-۱۱ نیز نمایی از آنالیزهای خطی انجام شده در این نمونه را نشان می دهد. در این شکل، پیک های هم زمان پتاسیم و آهن


بيانگر حضور گلوکونيت مي باشد. سپس سه آناليز نقطه اي در اين نمونه انجام شد که نتايج آن در

جدول ۳-۱۴ آورده شده است.



شکل ۳-۱۰: نقشه پراکندگی میزان عناصر آهن (به رنگ قرمز) و پتاسیم (به رنگ سبز) در نمونه شماره

GP15-03




شکل ۳-۱۱: نمونه ای از نمودار آنالیز خطی برای عناصر آهن و پتاسیم در نمونه شماره GP15-03

جدول ۳-۱۴: نتایج آنالیزهای نقطه ای انجام شده در نمونه شماره GP15-03

Oxygen	%	22	27.25	27.43
Sodium		-	-	-
Magnesium		2.28	4.08	1.77
Aluminium		10.13	11.81	9.25
Silicon		35.32	29.7	33.33
Phosphorus		0.14	1.27	0.03
Potassium		10.46	4.26	9.82
Calcium		0.59	2.44	0.36
Iron		19.07	19.19	18.02



همچنين نمایی از تصاویر الکترونی تهیه شده از بخش های گلوکونیتی این نمونه در تصویر ۳-۸ نشان داده شده است. اندازه ذرات گلوکونیتی در این مقطع کوچک تر از مقاطع قبلی بوده و بین ۳۰ تا ۵۰ میکرون متغیر می باشد.




تصویر ۳-۸: نمایی از تصاویر الکترونی دوبعدی (سمت چپ) و سه بعدی (سمت راست) ذره گلوکونیت موجود در نمونه GP15-03

#### • نمونه GP8-5

این نمونه از محل نمونه GP8-5 (مربوط به مرحله دوم) برداشت شد. نام آن بر اساس مطالعات میکروسکوپی آرکوز- ساب آرکوز می باشد. کانی های تشکیل دهنده این نمونه شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیم آلتره، اکسید آهن آب دار، کلریت، میکای سفید، گلوکونیت، کلسیت، استیل پنوملان و مقادیری SRF می باشد. میزان گلوکونیت این نمونه حدود ۱۱ درصد می باشد. شکل ۳-۱۲ نمایی از نقشه پراکندگی میزان آهن و پتاسیم در این نمونه را نشان می دهد.






شکل ۳-۱۲: نقشه پراکندگی میزان عناصر آهن (به رنگ قرمز) و پتاسیم (به رنگ سبز) در نمونه GP8-5

توجه به این نقشه نشان می‌دهد که همپراکندگی گلوکونیت و هم پراکندگی فازهای اکسید آهن در این نمونه نسبت به نمونه‌های دیگر قابل توجه‌تر می‌باشد. بطوریکه پراکندگی نقاط قرمز این مطلب را

برای آهن به خوبی نشان می دهد. پراکندگی بیشتر فازهای گلوکونیتی، در این نمونه توسط نتایج آنالیز خطی نیز تایید شده است همانطور که در شکل ۳-۱۳ نشان داده شده است پیک های هم زمان آهن و پتاسیم بیانگر حضور گلوکونیت می باشد.




شکل ۳-۱۳: نمونه ای از نمودار آنالیز خطی برای عناصر آهن و پتاسیم در نمونه شماره GP8-5

برای این نمونه سه آنالیز نقطه ای انجام شده است که نتایج آن در جدول ۳-۱۵ آورده شده است.

جدول ۳-۱۵: نتایج آنالیزهای نقطه‌ای انجام شده در نمونه شماره GP8-5

Oxygen	%	26.91	28.68	30.35
Sodium		-	-	-
Magnesium		1.69	1.86	1.94
Aluminium		13.65	11.7	13.79
Silicon		34.56	36.32	30.11
Phosphorus		0.09	0.16	0.04
Potassium		8.95	8.21	3.72
Calcium		0.44	0.92	0.35
Iron		13.72	12.14	19.19

اندازه گلوکونیت در این نمونه از ذرات ریز (حدود ۳۰ میکرون) تا ۱۲۰ میکرون متغیر است. تصویر ۳-۹-۹ نمایی از ذرات گلوکونیت مطالعه شده در این نمونه را نشان می‌دهد.




تصویر ۳-۹-۹: نمایی از تصاویر الکترونی دوبعدی (سمت چپ) و سه بعدی (سمت راست) ذره گلوکونیت موجود در نمونه GP8-5

#### • نمونه GP2-8


این نمونه از محل نمونه GP2-8 (مربوط به مرحله دوم) برداشت شد. نام آن بر اساس مطالعات میکروسکوپی، گری وک می‌باشد. این نمونه دارای بالاترین میزان گلوکونیت در بین نمونه‌های مطالعه



شده منطقه مي باشد. ميزان گلوکونيت در اين نمونه حدود ۱۲ درصد مي باشد. کاني هاي اين سنگ شامل کوارتز، فلدسپات پتاسيم آلتره، کاني هاي تيره، کلريت، گلوکونيت و کمي پلاژيو کلاز مي باشد. شکل ۳-۱۴ نمایی از نقشه پراکندگی آهن و پتاسيم را در اين نمونه نشان مي دهد. نقشه هم پوشانی دو عنصر فوق و همچنين آناليزی خطی انجام شده (شکل ۳-۱۵) بيانگر حضور دو فاز اصلي گلوکونيت و تعدادی فازهای کوچک تر در اطراف آنها در اين نمونه مي باشد.



شکل ۳-۱۴: نقشه پراکندگی میزان عناصر آهن (به رنگ قرمز) و پتاسيم (به رنگ سبز) در نمونه شماره GP2-




شکل ۳-۱۵: نمونه ای از نمودار آنالیز خطی برای عناصر آهن و پتاسیم در نمونه شماره GP2-8

برای این نمونه ۶ آنالیز نقطه ای در فازهای گلوکونیتی انجام شد که نتایج آن در جدول ۳-۱۶ آورده شده است.

جدول ۳-۱۶: نتايج آناليزهاي نقطه اي انجام شده در نمونه GP2-8

Oxygen	%	30.89	26.04	22.2	22.72	27.19	25.51
Sodium		-	-	0.51	1.04	-	-
Magnesium		1.66	2.1	2.67	2.24	2.13	2.51
Aluminium		7.21	13.45	10.17	8.9	8.54	10.39
Silicon		27.53	35.05	36.15	29.99	26.82	35.2
Phosphorus		0.01	0.03	0.04	0.06	0.16	0.1
Potassium		8.46	9.12	10.3	8.57	7.32	9.25
Calcium		7.63	0.69	0.59	11.89	16.31	0.93
Iron		16.61	13.51	17.37	14.59	11.55	16.11

گلوکونيت هاي اين نمونه از ساير نمونه ها درشت تر بوده و اندازه آنها گاه به حدود ۱۷۰ میکرون نيز مي رسد. همچنين در بسياري از موارد اندازه دانه هاي گلوکونيت از ساير کاني هاي اطراف خود درشت تر مي باشد که اين مورد در ساير نمونه ها کمتر مشاهده شده است. در تصوير ۳-۱۰ نمایی از ذرات گلوکونيتي مطالعه شده در اين نمونه نشان داده شده است.




تصوير ۳-۱۰: نمایی از تصاویر الکترونی دوبعدی (سمت چپ) و سه بعدی (سمت راست) یک ذره گلوکونيت موجود در نمونه GP2-8

### • نمونه GP1-9


این نمونه از محل نمونه GP1-9 (مربوط به مرحله دوم) برداشت شد. نام آن بر اساس مطالعات میکروسکوپی لیت آرنیت می باشد. کانی های تشکیل دهنده آن شامل کوارتز، فلدسپات پتاسیم آلتره، کانی های تیره، اکسیدهای آهن آب دار، کلسیت، میکای سفید، استیل پنوملان، SRF گلوکونیت و کلریت بوده و میزان گلوکونیت آن ۱۲ درصد می باشد

شکل ۳-۱۶ نمائی از نقشه پراکندگی عناصر آهن و پتاسیم را در این نمونه نشان می دهد.



شکل ۳-۱۶: نقشه پراکندگی میزان عناصر آهن (به رنگ قرمز) و پتاسیم (به رنگ سبز) در نمونه GP1-9

موقعیت گلوکونیت در این شکل با رنگ زرد و رنگ های در هم سبز و قرمز قابل مشاهده است. شکل ۳-۱۷ نیز نموداری از آنالیز خطی انجام شده در این نمونه را نشان می دهد. در این شکل پیک های هم زمان پتاسیم و آهن بیانگر حضور گلوکونیت می باشد.



شکل ۳-۱۷: نمونه ای از نمودار آنالیز خطی برای عناصر آهن و پتاسیم در نمونه شماره GP1-9


سه آنالیز نقطه ای در این نمونه انجام شده است که نتایج آن در جدول ۳-۱۷ آورده شده است.



جدول ۳-۱۷: نتایج آنالیزهای نقطه‌ای انجام شده در نمونه GP1-9

Oxygen	%	13.42	13.56	11.09
Sodium		-	-	-
Magnesium		2.27	2.36	2.44
Aluminium		13.3	13.25	14.34
Silicon		41.7	41.21	43.28
Phosphorus		0.06	0	0.11
Potassium		11.33	11.3	10.42
Calcium		0.5	0.5	2.01
Iron		17.43	17.83	16.31

بالاترین میزان پتاسیم اندازه گیری شده در مطالعات SEM در بین نمونه‌های مطالعه شده مربوط به این نمونه می‌باشد که می‌تواند این نمونه را از نظر تکامل بلوغ گلوکونیت در بین سایر نمونه‌ها، متمایز کند. تصویر ۳-۱۱ نمایی از تصاویر الکترونی ذرات گلوکونیتی را در این نمونه نشان می‌دهد. اندازه گلوکونیت‌ها در این نمونه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون متغیر است. و ذرات گلوکونیتی بعضاً به صورت تجمعی دیده شده و دانه‌های درشت‌تری را تشکیل می‌دهند.




تصویر ۳-۱۱: نمایی از تصاویر الکترونی دوبعدی (سمت چپ) و سه بعدی (سمت راست) یک ذره گلوکونیت موجود در نمونه GP1-9

## نمونه GP11-5


این نمونه از محل نمونه GP11-5 (مربوط به مرحله دوم) برداشت گردید. نام آن بر اساس مطالعات میکروسکوپی، مادستون می باشد. این نمونه عمدتاً از ماتریکس رسی و همچنین کانی های کوارتز، فلدسپات پتاسیم آلتره، کانی های تیره، اکسیدهای آهن آب دار، گلوکونیت و مقادیر جزئی کلسیت و کلریت تشکیل شده و میزان گلوکونیت آن ۴ درصد می باشند.

شکل ۳-۱۸ نمایی از نقشه پراکندگی آهن و پتاسیم در این نمونه را نشان می دهد.



شکل ۳-۱۸: نقشه پراکندگی میزان عناصر آهن (به رنگ قرمز) و پتاسیم (به رنگ سبز) در نمونه GP11-5

در اين شکل موقعيت گلوکونيت با رنگ زرد و رنگ هاي در هم سبز و قرمز نشان داده شده است.  
شکل ۳-۱۹ نمایی از آنالیز خطی انجام شده در این نمونه را نشان می دهد. در این شکل، پیک های  
هم زمان پتاسیم و آهن بیانگر حضور گلوکونیت می باشد.




شکل ۳-۱۹: نمونه ای از نمودار آنالیز خطی برای عناصر آهن و پتاسیم در نمونه GP11-5

دو آنالیز نقطه ای در این نمونه انجام شده است که نتایج آن در جدول ۳-۱۸ آورده شده است.  
در تصویر ۳-۱۲ نمایی از دانه های گلوکونیتی موجود در این نمونه نشان داده شده است. اندازه ذرات  
گلوکونیتی در این نمونه کوچک تر از سایر نمونه ها بوده و حداکثر اندازه آن ۵۰ میکرون است.

جدول ۳-۱۸: نتایج آنالیزهای انجام شده در نمونه GP11-5

Oxygen	%	19.46	19.34
Sodium		-	-
Magnesium		1.96	1.67
Aluminium		15.43	13.4
Silicon		39.26	38.4
Phosphorus		0.16	0.11
Potassium		9.95	10.51
Calcium		0.93	0.64
Iron		12.86	15.93



تصویر ۳-۱۲: نمایی از تصاویر الکترونی دوبعدی (سمت چپ) و سه بعدی (سمت راست) یک ذره گلوکونیت در نمونه GP11-5

بررسی دانه های گلوکونیت به لحاظ شکل و ابعاد نشان می دهد که این دانه ها از شکل منظمی پیروی نکرده و به اشکال نامنظم در سطح نمونه پراکنده هستند. همچنین بررسی ابعاد آنها نشان می دهد که اندازه آنها از حد دانه های بسیار ریز (۳۰ میکرون و کوچکتر) تا ذرات ۱۷۰ میکرون متغیر می باشد، ولی در بیشتر موارد دانه ها ابعادی در حد کمتر ۱۰۰ میکرون دارند. توجه به اندازه ذرات گلوکونیت ها در برنامه ریزی مطالعات آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.



نتایج کامل مطالعات SEM در نمونه‌های برداشت شده از منطقه مراوه‌تپه در پیوست شماره هشت در لوح فشرده آورده شده است.